

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Kayar^{PRO}
Kayar 
Artigo Kayar 

Gummi gulvbelegg med kokosfiber og slett overflate.
Leveres i rull og flis.




POLYFLORTM
COVERING THE WORLD

Polyflor Nordic


Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Type	EN 1817		
Overflate			
Mønster			Kokosfiber
Farger			24
Totalvekt	EN 430	g/m ²	4.900
Klassifisering	EN 685		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	3,0
Format rull	EN 426	m / m ²	10 x 1,90 / 19 m ²
Format fliser	EN 427	mm / m ²	61 x 61cm / 5,95 m ²
Restintrykk	EN 433	mm	0,08
Slitasjetest	ISO 4649 Met.A-5N	mm ³	190
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	± 0,30
Brann	DIN 4102		B1
Friksjon	DIN 51130		≥6 (R9)
Trinnlyd	ISO 140 - 8	dB	Ca. 10
Hardhet	ISO 7619 ≥ 75 shore A		85 ± 5
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	≤ 2 (antistatisk)
El. Motstand	IEC 60093	Ohm	>10 ¹⁰
Kjemikaliebestandighet	EN 423		ja*
Rullestol	EN 425		Ja (W hjul)
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt